

LC STRONG LC ETHYL

Technický list

listopad 2020

POPIS: jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo

LC ETHYL vteřinové lepidlo je optimální volbou pro aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám a vyžaduje se nadprůměrná flexibilita lepeného spoje.

- vysokoteplotní lepení do +120 °C
- vylepšená odolnost proti nárazu
- zvýšená flexibilita

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEVYTVRZENÉHO LEPIDLA:

		Poznámka
Chemické složení	Ethylkyanakrylát monomer	-
Barva	transparentní	-
Viskozita (mPa.s):	2200-2800	25 °C Brookfield Viscometer
Hustota (g/ml):	1,05	DIN 53217
Bod vzplanutí (°C):	>+81	DIN 51755
Pracovní teplota (°C):	Optimální +23	-
Rychlost vytvrzování (s):	<15	-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTVRZENÉHO LEPIDLA:

		Poznámka
Pevnost ve smyku (N/mm ²)	15-25	-
Teplotní rozsah:	-10 až +40	-
Teplotní odolnost:	-40 až +125	-
Rozpustnost:	DMF, Aceton, Acetonitril	-

APLIKACE:

Lepené povrchy by měly být vždy zbaveny prachu, oleje, mastnoty nebo jiných nečistot. K čištění používejte doporučené čisticí prostředky a čisticí hadřík, který nepouští vlákna. Vezměte prosím v úvahu také dobu odpaření použitého čisticího přípravku. Lepidlo a lepené podklady by měly mít před zpracováním teplotu mezi 18 a 25 °C, aby se optimalizovala pevnost lepidla.

OBJEM BALENÍ:

Lahvička 10 g, lahvička 20 g, lahvička 50 g, lahev 500 g



SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost je maximálně 12 měsíců při optimální teplotě skladování +2 °C až +10 °C v uzavřeném původním obalu. Vyšší skladovací teplota vede k výrazně nižší trvanlivosti. Skladovací teplota nesmí klesnout pod 2 °C. Chraňte produkt před přímým slunečním zářením, teplem a vlhkostí.

DODATEČNÉ INFORMACE:

V případě, že produkty dodává LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o., vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o. z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o. neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu. Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o. zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost LEPIDLA CENTRUM CZ s.r.o. zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

