

Produkt	Použití	Báze
<b>1K polyuretany pro lepení dřeva</b>		
<p>LC PUR D4 13</p>	<p>Lepidlo LC PUR D4 13 je určeno pro lepení suchého a mokrého dřeva, dřevěných prvků ve stavebnictví, okenních rámců, schodišť, pro spojení dřeva s polystyrénem, minerální a skleněnou vatou, PUR pěnou a kartonem, kovovými povrchy, stavebními papíry, pro spojování betonových desek a jiných materiálů.</p> <p>Lepidlo vyhovuje třídě nepropustnosti D4 dle normy PN-EN 204.</p> <p>Forma: Tekutina</p> <p>Viskozita: max 4500 mPa.s</p>	<p>Polyuretanový prepolymer</p>
<p>LC PUR D4 15</p>	<p>Je jedno-komponentní vysoce pevnostní PUR lepidlo určené pro lepení suchého a mokrého dřeva, okenních rámců, dveří, stolů židlí a konstrukčních prvků. Dále slouží k lepení dřeva a PUR pěn či dřeva s kovy a minerální vatou. Lepidlo se nanáší v nánosů 300 g/m<sup>2</sup> a vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.</p> <p>Lepené díly doporučujeme po spojení slisovat.</p> <p>Vyplňuje mezery. Čas vytvrzení lze urychlit vodní mlhou.</p> <p>Voděodolnost : D4</p> <p>aplikace: ruční, strojní</p>	<p>Tekuté PUR lepidlo</p>
<p>LC PUR D4 10 EXPRESS</p>	<p>Je určeno výhradně k průmyslovému použití. Používá se ke konstrukčnímu lepení a lisování dřeva a dřevěných prvků nábytku, dřevotřískových materiálů, lepení MDF desek a vrstvených panelů. Je také vhodné pro lepení pěnových materiálů a minerálních vln.</p> <p>Čas vytvrzení: velice krátký a lze ještě urychlit vodní mlhou.</p> <p>Voděodolnost: D4</p>	<p>Tekuté PUR lepidlo</p>
<b>2K polyuretany pro lepení dřeva</b>		
<p>LC PU</p>	<p>Dvosložkové, houževnaté, polyuretanové konstrukční lepidlo. Lepidlo má vynikající adhezní vlastnosti odolnost vůči vodě a mechanickému namáhání.</p> <p>Použití: Lepení a těsnění stejných, nebo rozdílných druhů materiálu, například: Dřevo + kov, dřevo+ pěnové materiály, dřevo+ laminát, dřevo + kompozit.</p> <p>Lepidlo se dodává ve dvojtubě se směsnou tryskou v balení 400 ml.</p> <p>Lepidlo má otevřenou dobu 10 minut.</p>	<p>PUR</p>